



Výhradní zastoupení **IzoZek®** pro ČR a SR
e-mail: info@izozek.cz
telefon: +420 704 013 054, +420 704 013 050
Vzorková prodejna: **IzoZek®** (Ski Centrum Petřiny)
Na Petřinách 72, 162 00 Praha 6 – Petřiny
www.izozek.cz

Omítka Manto Plate® **hotová, tepelně izolační perlitová omítka**

Návod k použití

Vlastnosti: Teplu a chladu odolný, prodyšný, nehořlavý A1, vodoodpudivý, zvukový izolant. Vyroben z přírodních a zdravých nezatežujících materiálů.

Použití: V exteriérech a interiérech staveb, na střeších a suterénech, na sloupech a nosnících, pod laminátovými a parketovými podlahami. Lze jednoduše použít na hrubé a jemné malty, cihly, pemzy, beton, pórobeton, sádrovou omítku, dřevo, sklo a natírané povrchy. Možno použít i na zcela vlhké a plesnivé zdivo.

Návod k použití: **Neředit!** Před nanesením promíchat elektrickým míchačem cca 2 min. při 700 ot./min. Čím déle se míchá, tím je omítka řidší. V průběhu aplikace je možné omítku promíchávat. Manto Plate® nanášejte na pevný a suchý podklad.

Doporučený postup: Na podklad naneste tenkou vrstvu (1 - 2 mm), přiložte 1 cm vysoké omítníky nebo více vhodné elektroinstalační lišty a prostor mezi nimi vyplňte omítkou. Po nanesení přibližně 1 cm vrstvy seřízněte přebývající materiál ostrou latí. Po částečném zaschnutí, přibližně 24 hodin, odstraňte omítníky a vyplňte spáry. Doba schnutí 1cm vrstvy závisí na odvětrávání a okolní teplotě, tj. přibližně 48 hodin při 20 - 30° C. Po úplném zaschnutí lze stejným postupem nanášet další vrstvy. Při venkovní aplikaci doporučujeme pracovat v letních měsících, **omítku je nutné chránit před deštěm do úplného zaschnutí!** Poté se stává omítka zcela funkční.

Metoda použití: Mechanicky nebo pomocí ocelové zednické lžice.

Spotřeba: 1 cm tloušťka = 10 litrů (1 balení na cca 4 m²).

Doba použití: 6 hodin po každém smíchání.

Doba skladování: 24 měsíců (ve vhodných podmínkách) při okolní teplotě mezi -5° C a + 40° C.

Složení: 80% perlit, 10% pemza, 10% anorganické pojivo a pojiva na vodní bázi, celulóza, smáčecí činidlo, práškový polymer reagující na oheň, vodoodpudivý práškový polymer, ostatní polymery a skelná vlákna.

První pomoc: Při zachování běžných pravidel osobní hygieny nepředstavuje žádné riziko. Při styku s pokožkou opláchněte vodou. Oči v případě zasažení vymyjte proudem vody. Při náhodném požití vypijte sklenici vody, nevyvolávejte zvracení. Při požití většího množství doporučujeme vyhledat lékaře.

Záruka: Při dodržení postupu dle návodu je na produkt záruka 20 let.

Balení: 40 litrů (28 kg pytel).