



Výhradní zastoupení **IzoZek®** pro ČR a SR
e-mail: info@izozek.cz
telefon: +420 704 013 054, +420 704 013 050
Vzorková prodejna: **IzoZek®** (Ski Centrum Petřiny)
Na Petřinách 72, 162 00 Praha 6 – Petřiny
www.izozek.cz

Omítka Izo Plate® **hotová, jemná perlitová omítka pro opravy**

Návod k použití

Vlastnosti: Teplu a chladu odolný, prodyšný, A1 nehořlavý, vodoodpudivý, zvukový izolant. Vyroben z přírodních a zdravých nezatěžujících materiálů. Omítka Izo Plate® je jednosložková hotová jemná omítka pro opravy na bázi polymerů. Trvale chrání před UV-A a UV-B paprsky vyzařovanými Sluncem, nevádí jí nadměrné teploty ani chlad (-30° – +80° C).

Použití: Je velmi vhodná obzvláště na praskavé povrchy jako opravná malta. Může být aplikována na jakýkoli povrch, např. polyuretan, polystyrén, dřevo, plast, leštěné povrchy apod., kde poskytuje vysokou přínavost. Použitelná v teplotních podmínkách mezi -5 a + 50° C.

Návod: Neředit! Před nanesením promíchat elektrickým míchačem cca 2 min. při 700 ot/min. Čím déle se míchá, tím je omítka řidší. V průběhu aplikace je možné omítku promíchávat. Izo Plate® nanášejte na pevný a suchý podklad.

Metoda použití: Mechanicky, pomocí ocelové zednické lžice.

Spotřeba: 1 mm tloušťka = 0,8 - 1 kg/m² (1 balení = cca 15 m²).

Doba použití: 6 hodin po každém smíchání.

Doba skladování: 24 měsíců (ve vhodných podmínkách) při okolní teplotě mezi -5° až + 40° C.

Složení: perlit, pemza, anorganické pojivo a pojiva na vodní bázi, celulóza, smáčecí činidlo, práškový polymer reagující na oheň, vodoodpudivý práškový polymer, ostatní polymery a skelná vlákna

První pomoc: Při zachování běžných pravidel osobní hygieny nepředstavuje žádné riziko. Při styku s pokožkou opláchněte vodou. Oči v případě zasažení vymyjte proudem vody. Při náhodném požití vypijte sklenici vody, nevyvolávejte zvracení. Při požití většího množství doporučujeme vyhledat lékaře.

Záruka: Při dodržení postupu dle návodu, poskytujeme na produkt záruku 20 let.

Balení: 18 litrů (20 kg kyblík).