



Výhradní zastoupení **IzoZek®** pro ČR a SR
e-mail: info@izozek.cz
telefon: +420 704 013 054, +420 704 013 050
Vzorková prodejna: **IzoZek®** (Ski Centrum Petřiny)
Na Petřinách 72, 162 00 Praha 6 – Petřiny
www.izozek.cz

Lepidlo Manto Plate® tepelně izolační lepidlo obkladů a keramiky

Návod k použití

Vlastnosti: Teplu a chladu odolný, prodyšný, žáruvzdorný A1, vodoodpudivý, zvukový izolant. Vyroben z přírodních a zdraví nezatěžujících materiálů.

Použití: Používá se na keramiku a dlaždice k pokrývání teras a podlah. Stejně materiály mohou být použity i pro obkládání ve vodorovné poloze. Nemůže být použit u těžkých materiálů pro lepení ve svislé poloze (při obkládání mramorem, těžkými přírodními kameny, křemeny, apod.).

Návod: Neředit! Před nanesením promíchat elektrickým míchačem cca 2 min. při 700 ot./min. Čím déle se míchá, tím je lepidlo řidší. V průběhu aplikace je možné lepidlo promíchávat. Lepidlo Manto Plate® nanášejte na pevný a suchý podklad.

Metoda použití: Po zamíchání pomocí míchadla s otáčkami 600 - 800 ot./min. po dobu 2 minut je připraven k použití. Aplikuje se pomocí 8 mm zubové zednické lžice. Při teplotě 20 - 30° C zasychá přibližně den. Tato doba se mění v závislosti na klimatických podmínkách.

Spotřeba: 2,5 – 3 litry na 1 m².

Doba použití: 6 hodin po každém smíchání. Pokud bude balení po použití dobře uzavřeno a produkt uchován bez přístupu vzduchu, je možné jej opět v období 24 měsíců použít.

Doba skladování: 24 měsíců (ve vhodných podmínkách) při okolní teplotě mezi -5 až + 40° C.

Složení: perlit, pemza, anorganické pojivo a pojiva na vodní bázi, celulóza, smáčecí činidlo, práškový polymer reagující na oheň, vodoodpudivý práškový polymer, ostatní polymery a skelná vlákna.

První pomoc: Při zachování běžných pravidel osobní hygieny nepředstavuje žádné riziko. Při styku s pokožkou opláchněte vodou. Oči v případě zasažení vymyjte proudem vody. Při náhodném požití vypijte sklenici vody, nevyvolávejte zvracení. Při požití většího množství doporučujeme vyhledat lékaře.

Záruka: Při dodržení postupu dle návodu poskytujeme na produkt záruku 20 let.

Balení: 18 litrů (20 kg kyblík).